



klar®

TK TEJA KLAR

TEJAS TERMOACÚSTICAS MULTICAPA KLAR

FICHA TÉCNICA



1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las tejas termoacústicas multicapa Klar están compuestas por una serie de capas, fabricadas con la más avanzada tecnología de coextrusión.

Cada teja cuenta con una capa de PVC rígido (policloruro de vinilo no plastificado) que forma el cuerpo y proporciona estructura, una capa de PVC espumado para generar aislamiento termoacústico y una tercera capa opcional de ASA, un acrílico pigmentado y con textura. Adicionalmente, en toda su composición lleva agentes de protección UV y estabilizantes. Estos componentes otorgan propiedades de baja inflamabilidad y resistencia a la corrosión por humedad, salitre y una amplia gama de productos químicos.

2. APLICACIÓN Y USOS

Las tejas termoacústicas multicapa Klar son un sustituto de las coberturas tradicionales, ideales para uso doméstico y de vivienda.

Los espacios en los que se pueden utilizar nuestras tejas son los techos de: centros históricos, iglesias, centros educativos, terrazas, patios, garajes e interiores de viviendas.

Gracias a su función especial, las tejas Klar son adecuadas en todo tipo de aplicaciones y soluciones detalladas en el sector de la construcción, en especial en la edificación.



3. CARACTERÍSTICAS GENERALES

	ALTA RESISTENCIA AL FUEGO	Clasificación DIN 4102 B1, difícilmente inflamable. En caso de incendio, las llamas tienen una baja propagación y una reducida emisión de humos; además, no genera goteo térmico.
	ANTICORROSIVO	Material resistente a la corrosión de agentes salinos y químicos. No se oxida.
	 AISLAMIENTO ACÚSTICO	Gracias a su estructura y composición, los paneles Klar tienen un aislamiento acústico un 15% superior al de las coberturas metálicas tradicionales.
	 AISLAMIENTO TÉRMICO	Debido a su baja conductividad térmica, disminuye la transferencia de temperatura, aislando un 33% más que las coberturas metálicas.
	 RESISTENTE A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA	No sufre deformaciones estructurales ni dimensionales y sus rangos van desde -10 °C a 45 °C.
	 LIBRE DE PLOMO Y CAUCHO	En el proceso de manufactura de nuestras planchas, empleamos formulaciones libres de aditivos tóxicos como el plomo y el caucho.
	 MATERIAL 100% RECICLABLE	Amigable con el medio ambiente.
	 FÁCIL INSTALACIÓN	Por ser más amigables al no tener bordes cortantes ni calentarse bajo el sol.
	 MÁS DE 30 AÑOS DE VIDA ÚTIL, LIBRE DE FISURAS	La capa superior contiene protección UV, lo que permite tener una gran durabilidad aún en exteriores, manteniendo su color y propiedades.
	 MATERIAL INOCUO	Garantizando así la no generación de microbiología bajo un mantenimiento apropiado una vez por año. Propicio para la actividad de alta seguridad sanitaria, como plantas de alimentos, agroindustriales, farmaindustria, entre otros.


4. PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS

Propiedades	Unidad	TK Teja	
Espesor*	mm	2.5	3.0
Peso	Kg/m ²	4.3	5.35
Aislamiento acústico	dB	12	
Altura de cresta	mm	30	
Traslapo longitudinal	Cresta	1	
Traslapo transversal	Cresta	1	
Conductividad térmica	W/m·k	0.155	
Resistencia térmica	m ² K/W	0.0161	0.0181
Pendiente mínima	%	10	
Rango de temperatura	°C	- 10 a 45	
Resistencia mínima al impacto	Kg/m ²	29.70	37.05
Distancia entre apoyos	m	0.60 - 0.90	0.60 - 1.10


5. VENTAJAS FRENTE A OTROS PRODUCTOS

- Gran aislamiento térmico.
- Buena absorción de ruidos y vibraciones
- Excelente resistencia a la corrosión.
- Flexibilidad para ser curvado en frío en techos parabólicos.

PESO (Kg/m²)



6. PRESENTACIONES DEL PRODUCTO



Colores disponibles:
Rojo (Teja)




Colores bajo pedido:
Azul, gris y verde




Nota: Para tamaños y medidas distintas, consulte con su ejecutivo o asesor Klar. Largos y anchos + / - 1cm de tolerancia.

7. ACCESORIOS




- 1 Cumbrera
- 2 Cumbrera 3 vías
- 3 Limatesa
- 4 Terminal




8. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES DE LA TEJA TERMOACÚSTICA MULTICAPA TK TEJA



SEPARACIÓN DE PUNTOS DE APOYO






Nota: Estos datos son generales y se deben verificar las especificaciones según cada proyecto y ubicación.

LIMPIEZA Y CUIDADO

- Agua.
- Solución de jabón al 10%, 15 minutos de exposición y de enjuague con agua.
- Solución de detergente al 10%, 15 minutos de exposición y enjuague con agua.

9. RECOMENDACIONES

- Almacenar el producto sobre pallets de madera a temperaturas que no excedan los 35 °C, a la sombra, ventilado y con humedad relativa controlada.
- No pisar y/o arrodillarse sobre la plancha, ya que las cargas no distribuidas causan deformaciones al producto.
- Apilar a una altura máxima de 1.20 m sobre una superficie plana.
- No se recomienda la instalación de cielo raso (falso techo) debajo de las planchas, ya que genera un efecto de cámara de gases calientes que puede afectar el producto.
- Si el producto es expuesto a fuentes de calor natural o artificial durante su transporte, se recomienda no envolver las planchas totalmente con stretch film o similar, ya que se podría afectar el producto por acumulación de calor interno.
- Se recomienda no colocar láminas o membranas de aislamiento para reducir la carga térmica de los techos, ya que podría afectar la plancha deformándola.
- No se debe pintar el color original de la plancha con ningún tipo de pintura, ya que sus solventes o agentes químicos la afectarían, perdiendo el desempeño y generando una posible deformación.
- Las planchas de ninguna manera deben enrollarse ya que, al tener una serie de ángulos en el perfil, se pueden generar fisuras debido al esfuerzo o estiramiento en frío de la pieza moldeada.
- En los puntos que requieran fijación, evitar el uso de sellantes rígidos o cementados; en su lugar, usar sellantes flexibles que permitan el movimiento propio de la dilatación de la pantalla.
- Para evitar posibles problemas de condensación en techos, es necesario que se adecue un sistema de ventilación natural o apertura de ventanas por períodos determinados.
- Las planchas deben ser elevadas de un nivel a otro por medio de cuerdas sujetadas al menos en 3 puntos de la plancha: 2 de ellos en los extremos y 1 en el medio de la plancha.
- Si el producto es trasladado en camiones de carga que contengan otros productos: apoyar la plancha de manera uniforme y horizontal sobre la tolva o una base plana y evitar colocar o arrojar objetos pesados sobre la plancha porque pueden deteriorarla.
- No dejar la unidad cargada estacionada por más de 3 horas con exposición a altas temperaturas por radiación solar.
- Los agujeros donde se introduzcan los autoperforantes deben tener un diámetro de 2 mm o 3 mm mayor al diámetro del accesorio metálico.
- Los sellantes del sistema de fijación no deben ser rígidos, ya que afectarían el normal movimiento de la plancha Klar.
- En función de la longitud de la plancha, para el traslado manual se debe considerar la siguiente cantidad de personas:



9. NOTAS LEGALES

Todos los datos técnicos recogidos en esta hoja técnica se basan en ensayos de laboratorio. Las medidas de los datos actuales pueden variar por circunstancias fuera de nuestro control. La información y en particular las recomendaciones sobre la aplicación y el uso final de los productos Klar son proporcionadas de buena fe, en base al conocimiento y experiencia actuales en Klar respecto a sus productos, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos Klar son tan particulares que de esta información, de alguna recomendación escrita o de algún asesoramiento técnico, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos aceptados por Klar están sujetos a Cláusulas Generales de Contratación para la Venta de Productos de Klar. Los usuarios siempre deben remitirse a la última edición de la Hoja Técnica de los productos; cuyas copias se entregarán a solicitud del interesado o a las que pueden acceder en Internet a través de nuestra página web www.klar.com.pe